

Hartöl – 1000 ml –

Zusammensetzung Leinöl, Naturharzester, natürliche Lösungsmittel, bleifreie Trockenstoffe. **Anwendung** Naturölimprägnierung für Hölzer im Außen- und Innenbereich, ideal für Teak, Akazie, Eiche. **Eigenschaften** Sehr ergiebiges, offenporiges, transparentes und diffusionsfähiges Imprägnieröl. Sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung. Hohe Eindringtiefe, schützt Holz vor hoher Feuchtigkeitsaufnahme und rascher Vergrauung. **Verarbeitung** Das Hartöl mit dem Pinsel unverdünnt sehr dünn auftragen und nach kurzem Einziehen jeglichen Überstand mit dem Wischvlies abwischen. Es sollen keine „nassen“ Stellen verbleiben, da das sogenannte „Zukleistern der Oberfläche“ sogar dem widerstandsfähigen Teak schadet. Einem eventuellen Nachölen nach einer Saison sollte eine gründliche Reinigung der Holzoberfläche mit Holzaufheller oder Universalseife-Neutral vorausgehen. **Trockenzeit** 3 bis 6 Stunden bei 20°C, nach 1 bis 2 Tagen voll belastbar. **Lagerung** Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 2 Jahre lagerfähig.

▲ Wichtige Hinweise Selbstentzündungsgefahr durch Wärmeentwicklung bei unsachgemäßer Aufbewahrung von verwendeten Pinseln und Lappen! Getränkte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder in einem Glas verschlossen aufbewahren, Pinsel in Wasser lagern. Das Aufbringen des Hartöls sollte im Freien geschehen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung in Innenräumen diese gut lüften. Zündquellen fernhalten. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Reste über den Sondermüll entsorgen. Gefahrenklasse VbF AIII.

WEISHÄUPL

WERKSTÄTTEN

www.weishaeupl.de